

# Technisches Datenblatt

## Formenal 21

Formenal 21 ist ein Formen- und Trennmittel für die Herstellung von Beton- und Holzfaserplatten, Rüttel- und Preßbetonteilen, Steinzeugrohren und Rohrmuffen, Betonelementen aller Art auch in Ortbetonausführung und zum Imprägnieren von Schalbrettern.

### Eigenschaften:

Formenal 21 verfügt über ein gutes Haftvermögen und sehr gute Trennwirkung, ist nicht aufbauend oder porenbildend, nicht emulgierbar und antikorrosiv eingestellt.

### Verarbeitungshinweise:

Formenal 21 wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Das Trennmittel dünn auf die saubere, trockene Schalung aufsprühen.

### Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

### lieferbar in:

1000 l Container  
200 l Faß



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 10  
01237 Dresden  
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0  
Telefax : +49 (0)351 28575-99  
Internet : [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
E-Mail : [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 09.02.2016

## Formenal 21

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,88	g/cm <sup>3</sup>
Viskosität (20°C)	DIN 51562, Teil 1	23	mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 140	°C
Pourpoint	DIN ISO 3016	ca. -25	°C
Neutralisationszahl	DIN 51558, Teil 1	ca. 2	mg KOH/g
Farbzahl	DIN ISO 2049	ca. 2,5	

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.