

Enke Betoncoat Grundierung 2 K Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Enke Betoncoat Grundierung 2 K ist eine lösemittelfreie, reaktive, zweikomponentige Grundierung, auf Epoxidbasis, die auch als Lösemittelsperre und als Alkalischutz eingesetzt werden kann.	
Eigenschaften	Dünnflüssige, geruchsarme Reaktivgrundierung mit sehr guter Untergrundbenetzung und Penetration sowie hervorragendem Porenverschluss aller bauseits üblichen mineralischen Untergründe.	
Verwendungszweck	<p>Porenschließende Grundierung für mineralisch gebundene Untergründe zur Haftverbesserung von nachfolgenden Reaktionsharzbeschichtungen auf Basis von Polyurethanen oder Epoxidharzen. Die Grundierung kann im Bedarfsfall leicht abgesandet werden.</p> <p>Für die flächenbündige Verfüllung von Ausbrüchen und Löchern kann aus Grundierung 2 K und trockenem Quarzsand einer entsprechenden Körnung ein Reparaturmörtel hergestellt werden. Für die meisten Unebenheiten reicht hierfür eine Quarzkörnung von 0,1 – 0,3 mm aus.</p> <p>Ebenso ist die Grundierung 2 K als Lösemittelsperre bei Anschlüssen und Abdeckungen mit Enkolit an/ auf Dämmstoffen zu verwenden.</p> <p>Bei nicht alkalistabilen Abdichtungen ist die Grundierung 2 K als Alkalischutz aufzubringen.</p> <p>Bei der Verwendung als Alkalischutz oder als Lösemittelsperre ist die Grundierung 2 K abzusanden. Hier ist die Quarzkörnung 0,7 – 1,2 mm erforderlich</p>	
Technische Daten	Lieferform Komp. A + B	: beide dünnflüssig
	Mischungsverhältnis	: 7,0 Gew.-T Komp. A + 3,5 Gew.-T Komp B
	Kleingebinde Komp. A + B	: beide dünnflüssig
	Mischungsverhältnis	: 2,0 Gew.-T Komp. A + 1,0 Gew.-T Komp B
	Viskosität (A + B)	: ca. 500 mPa s bei 20°C
	Dichte (A + B)	: ca. 1,1g/cm ³ bei 20°C
	Verarbeitungszeit	: ca. 20 Minuten bei 20°C
Auftrag	Rolle oder Gummischieber	
Verbrauch	300 – 400 g/m ² (je nach Untergrundbeschaffenheit)	
Lieferform	Komponente A	7,0 kg Gebinde
	Komponente B	3,5 kg Gebinde
	Komponente A	2,0 kg Gebinde
	Komponente B	1,0 kg Gebinde
Lagerung	kühl und trocken	
Lagerstabilität	In ungeöffneten Originalgebinden bei max. + 25°C mind. 6 Monate	



Produziert Qualität seit 1924

Enke Betoncoat Grundierung 2 K

Produktbeschreibung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Hinweise zur Entsorgung: Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach oder finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de Nicht ausgehärtete Anhaftungen und größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig unter dem AVV-Schlüssel 080113 zu entsorgen.

Düsseldorf, April 2021

PB BC Gru2K 8

ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718

e-mail: info@enke-werk.de

Internet: www.enke-werk.de