



## Enkopur<sup>®</sup> Beschleuniger Produktbeschreibung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Der <b>Enkopur Beschleuniger</b> ist eine auf Enkopur perfekt abgestimmte zweite Reaktionskomponente, die zu einer schnelleren Aushärtung von Enkopur führt. Alle anderen positiven Eigenschaften von Enkopur wie Elastizität, Difusionsoffenheit und Wasserdichtheit bleiben erhalten.
<b>Verwendungszweck</b>	Zur Beschleunigung der Aushärtung von Enkopur. Die Zugabemenge von 0,8 Gew.-% sollte nicht überschritten werden. Die Verarbeitung von Enkopur bitte der Produkt- und Verarbeitungsanleitung von Enkopur entnehmen.
<b>Technische Daten</b>	Lieferform : flüssig Farbe : farblos, trüb Dichte : 1,1 g/cm <sup>3</sup> Verarbeitungszeit : ca. 20 min.
<b>Verbrauch</b>	0,8 Gew.-% auf Enkopur (100 g Beschleuniger auf 12,5 kg Enkopur)
<b>Lieferform</b>	100 ml Einweg – PE-Flasche mit 100 g Inhalt
<b>Lagerung</b>	Das Material muss vor Frost geschützt werden.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, Februar 2014

PB EPUR BE 01

**ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718**  
e-mail: [info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de) Internet: [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)