

maxit ton no mix Trocken-Fertigbeton



Produktkurzbeschreibung

maxit no mix ist ein vielseitig einsetzbarer, nicht DIN-relevanter Beton, bei dem das Anmischen entfällt.

Anwendungsbereich

Eignet sich z. B. zum Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenstangen, Schaukeln, Gartenlampen, Verkehrsschildern etc.

Produktvorteile

- Betonieren ohne Abfall
- Keine aufwändige Reinigung von Betonmischern, Eimern oder Kübeln
- ganz einfach: **schütten... gießen... fertig!**

Verarbeitung / Montage

Je nach späterer Belastung den Durchmesser der Grube 10 - 25 cm größer wählen als das einzubetonierende Teil. Wandung und Boden der Grube großzügig mit Wasser befeuchten. Nach dem Einsetzen und Fixieren des Bauteils in der Grube mit maxit no mix in Lagen auffüllen. Die Trockenmasse schichtweise langsam und gleichmäßig mit Wasser begießen. Pro Sack maxit no mix ca. 5 l Wasser. Nach einer weiteren Schicht das Trockenmaterial mit Wasser begießen. Zum Abschluss Betonoberfläche mit der Kelle glattstreichen.

Der Mörtel muss in frischem Zustand während der ersten zwei Tage vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden. Dies kann durch Abdecken oder Aufsprühen von Nachbehandlungsmitteln erreicht werden.

Besondere Hinweise

Sicherheitshinweis: Beton reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Trocken, 6 Monate lagerfähig.

Logistik

30 kg/Sack, 42 Sack/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit ton no mix Trocken-Fertigbeton

Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Ergiebigkeit	17 l / 30 kg
Frostbeständigkeit	ja
Körnung	0 - 8 mm
Teilbelastbar	nach 15 Minuten
Verarbeitungstemperatur (Luft)	Nicht unter + 5°C
Wasserbedarf	ca. 5 l / 30 kg