

maxit ip artista Modellier-/Strukturputz



Produktkurzbeschreibung

maxit ip artista ist ein wasserabweisender, mineralischer Oberputz für außen und innen. Er wird in weiß und in einer umfangreichen Farbpalette gemäß maxit Farbkarte* geliefert. Farbtonzuschläge beachten. Körnungen: ca. 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 und 4 mm.

Anwendungsbereich

Im Außen- und Innenbereich zur freien Gestaltung von Flächen mit eigenem Charakter von ruhig bis betont lebhaft.

Untergrund

Alle gesunden und tragfähigen Unterputze im Innen- und Außenbereich. Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Hafgrund wird empfohlen. Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und ausreichend abgebunden sein.

Verarbeitung / Montage

Der Auftrag erfolgt von Hand oder mit Putzmaschinen und Mischpumpen. Besonders geeignet sind Maschinen mit steuerbarer Fördermenge. maxit ip artista wird danach verzogen, mit Traufel, Kelle oder Spachtel strukturiert und bei Bedarf verwaschen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Mörtel auf Kornstärke zu verziehen und mit der Moosgummischeibe zu strukturieren. In den Körnungen 1,5 und 2 mm kann maxit ip artista auch als Sprengelputz eingesetzt werden. Hierzu wird er plan

und nesterfrei verzogen und anschließend in den frischen Putz gesprenkelt. Immer im Schatten hinter der Sonne her arbeiten oder mit Planen beschatten. Frischen Putz vor zu schneller Austrocknung durch Sonneneinstrahlung und/oder Wind schützen. maxit ip artista nach Trocknung mit maxit Anstrichsystem im Putzfarbton überstreichen.

Materialverbrauch

Bei Auftrag in Kornstärke:

Korn 0,5 mm - ca. 2,0 kg/m²

Korn 1,0 mm - ca. 2,3 kg/m²

Korn 1,5 mm - ca. 2,8 kg/m²

Korn 2,0 mm - ca. 3,3 kg/m²

Korn 3,0 mm - ca. 4,0 kg/m²

Korn 4,0 mm - ca. 6,2 kg/m²

Besondere Hinweise

Besonders zu beachten: Nicht unter + 5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DIN 18550 / EN 998-1 und die DIN 18350 VOB/C.

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig.
Herstelldatum siehe Seitenaufdruck.

Logistik

30 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 1,260 t/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit ip artista Modellier-/Strukturputz	
Anwendung innen	ja
Anwendung aussen	ja
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Druckfestigkeitsklasse	P I DIN 18550, CS II EN 998-1
Haftzugfestigkeit, min.	≥ 0,08 N/mm ²
Verarbeitungstemperatur (Luft)	Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter 5°C und über 30°C sowie bei zu erwartenden Nachfrösten
Wasseraufnahme	W2
Wasserbedarf	ca. 8 l je 30 kg Sack
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ < 20