

Allgemeiner Verarbeitungshinweis für novatic Schwimmbadfarbe

Untergrundvorbereitung

Anstrichaufbau bei Neuanstrich

Beton: Mindesttrockenzeit von Beton 28 Tage. Bei glattem Untergrund Aufrauen unbedingt erforderlich.
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK): Grundierung mit 2K-Schwimmbadfarbe (ZG64-7000A0DN)

Anstrichaufbau bei Altanstrichen: gut erhaltener Anstrich auf Überstreichbarkeit prüfen, gründlich reinigen; schlecht erhaltener Anstrich abbeizen oder abstrahlen.

Auftragsverfahren novatic Schwimmbeckenfarbe / Aufbauempfehlung:

kann gestrichen oder gerollt werden.

Grundierung: 10% verdünnt

Zwischenbeschichtung: 5 % verdünnt

Deckbeschichtung unverdünnt

Verarbeitungsempfehlung:

Zum Erzielen besonders schöner und blasenfreier Oberflächen wird die Streichapplikation mit Pinsel oder Flächenstreicher empfohlen. Bei der Rollapplikation (kurzflooriger Roller, lösemittelbeständig) ist es ratsam, die nasse Beschichtung nochmals mit geringem Druck durchzurollen, um Blasen zu öffnen. Die Ablüftphase darf dabei noch nicht erreicht sein, damit der Lack wieder verlaufen kann. Nicht in der prallen Sonne streichen, kein Regen in den ersten 2 Stunden (Kraterbildung, weiße Flecken). Nach dem letzten Anstrich mind. 14 Tage Endtrockenzeit einhalten (Regentage zählen nicht), bevor das Wasser eingelassen wird. Vor Befüllung des Schwimmbeckens gründlich mit Wasser ausspülen.

Keine zu dicken Schichten pro Arbeitsgang streichen, nicht bei zu niedrigen Temperaturen verarbeiten: Das Lösemittel kann so nicht restlos entweichen. Bei Sonneneinstrahlung und großer Hitze kann es sonst später zum Entweichen des Lösemittels unter Anlösen der Schwimmbadfarbe kommen!!

Zur Benutzung als Fischbecken: Nach dem letzten Anstrich mind. 28 Tage Endtrockenzeit einhalten (Regentage zählen nicht) und anschließend gründlich mit Wasser ausspülen.

Neuanstrich Beton: Erster Anstrich verdünnt mit bis zu 10% novatic Spezialverdünnung, zweiter Anstrich mit 5 % verdünnen und dritter Anstrich unverdünnt novatic Schwimmbeckenfarbe auftragen.

Renovierungsanstrich Beton: Erster Anstrich mit max. 5 % verdünnen, zweiter Anstrich unverdünnt novatic Schwimmbeckenfarbe auftragen.