



---

## wasserlösliche Farbe für die kreative Farbgestaltung von Innenräumen

### Einsatzgebiete:

- für die Innenraumgestaltung
- nicht für den Spritzwasserbereich geeignet

### Eigenschaften:

- baubiologisch hochwertiger Anstrich
- frei von Lösemitteln
- diffusionsoffen und feuchteregulierend
- streich- und spritzbar
- ohne Körnung

### Technische Daten:

- Hauptbestandteile: Lehm, Ton, Talkum, Kreide
- Farbe: weiß
- Untergrundtemperatur: +5 °C bis +25 °C
- Verbrauch: ca. 170 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich (abhängig vom Untergrund und dem verwendeten Werkzeug)
- Verarbeitungsdauer: angemischte **Luno Lehm-Farbe** bleibt abgedeckt ca. 24 h verarbeitbar

### Untergrund:

Der Untergrund muss frostfrei, tragfähig, fest, ausreichend rau und sauber sein. Vor dem Auftrag der **Luno Lehm-Farbe** ist stets die **Luno Lehm-Grundierung** aufzutragen.

Sollen **Clima Redboard pro**, **Clima Redboard basic** oder **Pura Minerale Dämmplatten** mit der **Luno Lehm-Farbe** versehen werden, so ist vorher eine der folgenden redstone Beschichtungen aufzutragen:

- **Luno Lehm-Feinspachtel**
- **Luno Kalkglätte**
- **Luno Kalkinnenputz**
- **Spachtelmasse**

### Verarbeitung:

Die Trockenmasse von 10 kg wird in ca. 10 l (dickerer einlagiger Anstrich) bis 15 l (dünnerer 2lagiger Anstrich) sauberes Wasser mit einem geeigneten Rührgerät mit möglichst hoher Drehzahl eingerührt und ca. 3 Minuten gut durchgerührt. Nach 30 Minuten Ruhezeit erneut 1-2 Minuten gut durcharbeiten. Sehr kaltes oder warmes Wasser kann eine größere bzw. geringere

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Wasserzugabe zum Erreichen der gewünschten Streichkonsistenz notwendig machen. Während der Verarbeitung immer wieder gut aufrühren, um das Absetzen der Feinbestandteile zu verhindern.

Die **Luno Lehm-Farbe** wird mit einer Bürste (Quast, Flächenpinsel) aufgetragen. Besonders homogen und sehr wirtschaftlich kann sie auch gespritzt werden (z. B. mit der GRACO RTX 5500 PX oder der WAGNER PS 3.20). Die Auftragskonsistenz ist abhängig von der Verarbeitungsart und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Während der Verarbeitung soll im Raum nicht geheizt, gelüftet oder z. B. per Gebläse getrocknet werden.

Bei zusammenhängenden Flächen eine ausreichende Menge Farbe aus mehreren Gebinden anmischen, um Farbhomogenität zu erzielen. Arbeitsansätze sind zu vermeiden. Aufgrund der natürlichen Rohstoffe sind Farbtonabweichungen nicht auszuschließen. Die Beimengung von kalkechten pulverförmigen Pigmenten ist möglich; diese sind gleichmäßig und sorgfältig in die Trockenmasse einzurühren.

Untergrundeignung, Anhaftung und Oberflächenergebnis sind in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen!

**Reinigung:**

Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Lagerung / Lagerstabilität:**

Bei trockener und kühler Lagerung unbegrenzt lagerstabil.

**Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:**

10 kg-Eimer / 32 Eimer je Palette / FB10LF / 4260122569427

**Sonstiges:**

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.