

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse Express-Direkt

hoch kunststoffvergütete, zementhaltige Spachtelmasse

Anwendung:

SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse ist hervorragend geeignet zum Ausgleichen, Glätten und Nivellieren von Beton- und Zementestrichen, Altuntergründen wie wasserfeste Klebstoffreste, Naturstein- und keramische Beläge (Fliesen) sowie auch von Gipsestrichen und anderen stark saugfähigen Untergründen. SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse ist in der Regel direkt nach dem Anrühren ohne vorherige Grundierung des Untergrundes verarbeitbar. SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse ist der optimale Untergrund für Verklebungen von textilen Bodenbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen, Kautschuk-Belägen, Kork und Parkett.

Eigenschaften:

- ohne Grundierung verarbeitbar
- optimale Füllkraft
- selbstnivellierend
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- in Schichtstärken von 1 - 10 mm verarbeitbar
- spannungsarm
- nach 2 Stunden begehbar
- geeignet für Fußbodenheizung
- stuhlrollengeeignet ab 1mm Schichtstärke
- für den Innenbereich
- sehr emissionsarm
- GISCODE: ZP 1 – chromatarm nach TRGS 613

Ergiebigkeit:

5 kg ausreichend für bis zu 3 m² bei 1mm Schichtstärke
25 kg ausreichend für bis zu 15 m² bei 1mm Schichtstärke

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen tragfähig, dauertrocken, rissfrei, formstabil sowie frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Sie müssen den Anforderungen der VOB DIN 18365 entsprechen. Der Untergrund muß eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um Spannungen und Maßänderungen abzufangen, die durch Verlegewerkstoffe und Beläge auftreten können. Größere Risse sind mit SYCOFIX® Blitzzement zu beseitigen. Trenn- und Sinterschichten mechanisch z.B. durch Schleifen entfernen und anschließend absaugen. Holzdielenböden sind vor der Spachtelung gründlich zu reinigen. Lose oder federnde Holzdielen sind fest zu verschrauben. Auf eine ausreichende Hinterlüftung der Holzkonstruktion ist zu achten. Nach Grundierung des Holzuntergrundes ist eine Trockenzeit von 24 Stunden einzuhalten. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden!

Untergründe	Grundierung
Zementestriche, Beton, Gussasphalt(abgesandet), Faserzementplatten, keramische Beläge (Fliesen), Naturstein-Beläge, Terrazzo, tragfähige, feuchtigkeitsbeständige Klebstoffreste	ohne Grundierung
Gips-Estriche, Steinholz- und Magnesit-Estriche, Gipsfaserplatten, stark saugfähige Zementuntergründe	Sycofix Putz-und Haftgrund LF Konzentrat im Verhältnis 1:2
feststehende Holzuntergründe (Holzdielen) im Privatbereich	Sycofix Putz-und Haftgrund LF Konzentrat unverdünnt

Verarbeitung:

1,2 Liter kaltes, sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und anschließend den gesamten Sackinhalt (5kg) langsam einrühren bis eine gleichmäßige und klumpenfreie Masse erreicht ist. Zum Anrühren ist die Verwendung eines elektrischen Rührgerätes mit ca. 600 U/Min zu empfehlen.

Danach die Spachtelmasse auf den vorbereiteten Untergrund gießen und mit einer Glättkelle oder einem Raket gleichmäßig verteilen. Vor dem Auftragen von SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse ist an den Wänden eine ausreichende Dehnungsfuge aus elastischen Randdämmstoffen anzubringen.

SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse ist innerhalb von ca. 30 Minuten bei +18°C verarbeitbar.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit. SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse ist nach 2 Stunden begehbar.

Nach ca. 24 Stunden ist SYCOFIX® Spezial-Fußbodenausgleichsmasse verlegereif. Die Restfeuchtigkeit darf 3 % nicht übersteigen.

Bei der Verarbeitung in Räumen mit Fußbodenheizung ist diese erst nach 24 Stunden in Betrieb zu nehmen. Das Trockenheizen ist nicht zulässig!

Abbindende Spachtelschichten sind vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Zugluft zu schützen.

Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen +10°C und +23°C liegen.

Wird die Spachtelmasse nach Trocknung geschliffen, so ist die Oberfläche vor anschließenden Verklebungen unbedingt abzusaugen.

Für die nachfolgende Verlegung von Fußbodenbelägen ist SYCOFIX® Universal Fußbodenbelagkleber zum dauerhaften Verkleben bzw. SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung oder SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung zur optimalen Fixierung zu verwenden (Systemgarantie).

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweise:

Es ist immer der gesamte Sackinhalt anzurühren !

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen.

Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden!

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Staub nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Lagerung:

Kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Ausgehärtetes Material als Bauschuttabfall entsorgen.
Nur restentleerte, rieselfreie Gebinde zum Recycling geben.

Verpackung:

5-kg-Sack (1 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995906998

25-kg-Sack (1 Stück/VE)
EAN-Code 4015995907018