

# Technisches Merkblatt

## Sycofix<sup>®</sup> Tapetenkleister normal

### Anwendung

SYCOFIX<sup>®</sup> normal ist ideal für die Verklebung von allen normalen Papiertapeten sowie auch für Raufaser geeignet.

### Eigenschaften

- bewährte Zell-Leimqualität
- ermöglicht gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- 20 Minuten Quellzeit
- optimal maschinengängig
- bestens geeignet für gespachtelte Trockenbausysteme
- Ergiebigkeit: 5 kg ausreichend für bis zu 90 Rollen Tapete

### Untergrundvorbereitung

Die zu tapezierenden Untergründe müssen sauber, fest, saugfähig und trocken sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX<sup>®</sup> Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit SYCOFIX<sup>®</sup> Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX<sup>®</sup> MUR Super Haftspachtel.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX<sup>®</sup> System Tiefgrund LF zu grundieren. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Zur Vorbereitung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX<sup>®</sup> Tapetenwechselgrund, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

### Kleisteransatz

SYCOFIX<sup>®</sup> normal in kaltes Wasser (Menge entsprechend dem angegebenen Ansatzverhältnis) einrühren und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 20 Minuten Quellzeit ist der Kleister nochmals gut durchzurühren. SYCOFIX<sup>®</sup> normal ist nun gebrauchsfertig.

#### *Tapezieren:*

SYCOFIX<sup>®</sup> normal mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Rückseite der zugeschnittenen Tapetenbahnen gleichmäßig und ausreichend auftragen, diese zusammenlegen, jedoch nicht knicken und entsprechend den Angaben des Tapetenherstellers weichen lassen.

Die spezifischen Angaben des Tapetenherstellers sind zu beachten.

Für das Tapezieren von Raufasertapeten sowie in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von zwei Dosen a 1kg SYCOFIX<sup>®</sup> Wandbelagskleber auf ca. 14 Liter angerührte Leimlösung notwendig.

SYCOFIX<sup>®</sup> normal ist in Kleistergeräten optimal verarbeitbar.

Die Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

## **Ansatzverhältnisse**

### Vorleistern:

ein mit Sycofix normal gefüllten Meßbecher\* mit 18 Liter Wasser ansetzen  
ausreichend für bis zu 180 m<sup>2</sup>

### Tapeten und Tapeziergerät:

ein mit SYCOFIX normal gefüllten Meßbecher\* mit 14 Liter Wasser ansetzen  
ausreichend für ca. 16 Rollen zu 5 m<sup>2</sup>

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

\* Inhalt 1 Liter

## **Lagerung**

Bei trockener Lagerung in original geschlossener Verpackung unbegrenzt haltbar.

## **Verpackung**

5-kg-Sack ( 100 Sack / Pal.)  
EAN-Code: 4015995901740

10-kg-Sack (50 Sack / Pal.)  
EAN-Code: 4015995900668

25-kg-Sack (40 Sack / Pal.)  
EAN-Code: 4015995900729